

NA PRVNÍ POHLED

Výrobce

SIB, Sociedade Industrial
De Britagem De Pedra, LDA

Přirozený vzhled

Matný až vysoce lesklý povrch

Pouze konstrukční dilatační spáry

Certifikace CE

Certifikovaný produkt LEED

Architektonická volnost

Možnost výběru vlastní barvy

Pro vnitřní použití

Vysoce odolné

Žádné smršťování

Vysoká pevnost

Vysoká flexibilita

Vysoká odolnost proti oděru

POPIS:

SIB EXTREME AF FLOW je pokročilý, profesionální dvousložkový samonivelační potěr na bázi vybraného kameniva a speciálních cementů.

SIB EXTREME AF FLOW se vyznačuje vysokou pevností, flexibilitou a vynikající odolností proti oděru. Umožňuje vytvoření vysoce odolných a bezesparých podlah.

SIB EXTREME AF FLOW se snadno urovnává pomocí hladítka s distancemi a zůstává zpracovatelný po dobu 30 - 90 minut, což dává dostatečný čas na správnou aplikaci. Pro dosažení požadovaného vzhledu může být povrch broušen a leštěn.

OBLAST POUŽITÍ:

SIB EXTREME AF FLOW je určen pro vnitřní použití. Pro nové podlahy, ale rovněž pro renovace privátních, komerčních a průmyslových podlah. Všude tam, kde je potřeba podlaha s vysokou odolností proti oděru.

Může být použit ve školách, muzeích, obchodech, restauracích, vstupních halách, nákupních centrech, nádražích a na letištích. Díky své vysoké odolnosti proti oděru je SIB EXTREME AF FLOW vhodný i pro průmyslové aplikace, jako jsou sklady a logistická centra.

EKOLOGICKÉ VÝHODY:

Použijte SIB EXTREME AF FLOW ke snížení své uhlíkové stopy a snížení dopadu na životní prostředí.

Odolné podlahy jsou dosaženy s nízkou spotřebou materiálu, a tedy s mnohem nižším dopadem na životní prostředí. SIB EXTREME AF FLOW má klasifikaci Emicode EC1 a lze jej použít v budovách s certifikací LEED.





Sociedad Industrial
de Britagem de Pedra

TECHNICKÝ LIST

Extreme AF Flow

Vysoce odolný potěr

DUBEN 2020
1. vydání

TECHNICKÉ VLASTNOSTI A CHARAKTERISTIKA

Popis	Hodnoty	Porovnejte
Poměr míchání složek A & B:	Přibližně 36 % hmotnosti. 20 kg prášku A do 7,2 kg nebo 6,0 litrů kapaliny B*	
Hustota B složky S 26	1,20 kg/l	
Spotřeba	2,4 kg smíchaného produktu na 1 mm tloušťky / m ² * - doporučeno 12 mm	
Doba zpracování (22°C)	cca 30 - 90 minut	
Pevnost v tlaku	C 60 N/mm ² (8700 psi/60 MPa) 28 dní	
Pevnost v tahu za ohybu	F 13 N/mm ² (1885 psi/13 MPa) 28 dní	
Odolnost proti oděru	AR 0,5	
Tloušťka aplikace	10 - 20 mm: finální podlaha by měla mít po broušení min. 8 mm	
Přístupnost	Lehký provoz - 2 dny; Těžký provoz - 5 dní	

*Poměr míchání se může mírně lišit v závislosti na podmínkách na místě a zvolené barvě.